



Colledani.it
pavimenti in resina

COLLEDANI DS 500S

RIVESTIMENTO ANTIPOLVERE TRASPARENTE

Caratteristiche

Colledani DS 500S è un prodotto liquido, monocomponente, a bassa viscosità, che penetra per assorbimento capillare nei manufatti in cemento.

Colledani DS 500S contiene speciali polimeri termoplastici ad alta temperatura di distorsione termica che esplicano azione consolidante, idrofobizzante e protettiva nei confronti dei materiali trattati, impedendo l'assorbimento di oli, acqua, sporco ecc.

Il cemento trattato con **Colledani DS 500S** non mostra alcuna tendenza all'ingiallimento, è resistente ai lavaggi, non risulta appiccicoso quindi non ritiene lo sporco.

Campo di impiego

Colledani DS 500S è un prodotto specifico per il consolidamento e la protezione dei manufatti in cemento. E' ottimo per il trattamento di pavimentazioni all'interno di locali tipo garage, magazzini, cantine, ecc. e di superfici all'aperto quali piazzali, parcheggi, viali, cortili, ecc.

Un notevole vantaggio applicativo di **Colledani DS 500S** è quello di consentire l'applicazione del trattamento protettivo antipolvere anche su superfici cementizie appena realizzate. Infatti, a differenza delle vernici antipolvere tradizionali, che devono essere applicate esclusivamente su cemento ben stagionato, **Colledani DS 500S** può essere applicato già 8 ore dopo la realizzazione del manufatto cementizio (si consiglia comunque di effettuare prove preventive).

Applicazione

Il prodotto è pronto all'uso, non necessita d'alcuna diluizione. Se occorre diluire e per la pulizia degli attrezzi utilizzare diluente nitro.

Colledani DS 500S si applica a pennello, a rullo e/o spruzzo.

La versione trasparente può essere applicata già 8 ore dopo la realizzazione del manufatto cementizio. Per l'applicazione di **Colledani DS 500S** colorato occorre attendere circa 10 giorni di stagionatura del cemento; si consiglia, inoltre, di carteggiare il pavimento per rimuovere il latte di cemento che si forma in superficie.

I supporti cementiti vecchi devono essere adeguatamente preparati con interventi di pulitura prima di essere trattati con **Colledani DS 500S**.

Colledani s.r.l. Via Venceslao Menazzi Moretti - Z.A.P. - 33037 Pasion di Prato (UD)

Cap.Soc. € 20.000,00 Interamente versato - nr. Iscriz. Reg. Imprese: 02478490309 nr. Rea: 264029
Tel. +39 043246010 - Fax +39 0432691589 - P.IVA e C.F. 02478490309 - www.colledani.it - info@colledani.it



COLLEDANI DS 500S DATI TECNICI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	
Colore	Trasparente
Peso specifico g/cm ³	0,98
Residuo secco in peso %	32
APPLICAZIONE (a +23° C e 50% R.H.)	
Tempo di vita utile a 25° C	N.D.
Consumo per mano g/m ²	80÷150
PERFORMANCE FINALE	
Secco al tatto a +23° C e 50% R.H.	10 ÷ 50 min.
Seconda mano	appena pedonabile

ATTENZIONE

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative Colledani S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE