



**Colledani.it**  
pavimenti in resina

## COLLEDANI EPOX100

### IMPREGNANTE EPOSSI-ACRILICO IN DISPERSIONE ACQUOSA

#### Descrizione

**Colledani Epox 100** è un prodotto bicomponente , con un aspetto lucido. Si applica con rullo o pennello dopo aver miscelato accuratamente il prodotto di base e l'addensante con un trapano elettrico. Il prodotto è ideale per pavimenti e pareti in calcestruzzo, è applicabile anche in ambienti chiusi. Possiede una buona resistenza all'abrasione ed è resistente ai comuni prodotti per pulizia. Idoneo per il settore alimentare.  
Temperatura di applicazione compresa tra i +10°C a + 40°C.  
Temperatura di lavoro da -20°C a +90°C.

#### Campo di impiego

**Colledani Epox 100** è ideale per l'impregnazione di pavimentazioni e zoccolature di officine, magazzini, stabilimenti ecc. Idoneo anche per uffici, laboratori, showroom.  
Prodotto ideale per l'industria alimentare ove è previsto il rivestimento di pavimentazioni e pareti per una semplice ed efficace igienizzazione.

#### Applicazione

**Colledani Epox100** è un prodotto bicomponente da miscelare mediante agitatore meccanico prima dell'uso.  
Per l'applicazione del prodotto sono idonei i tradizionali mezzi di verniciatura : pennello, rullo.  
Per ottenere un buon risultato estetico e funzionale la preparazione del supporto è fondamentale, quindi la superficie da trattare deve presentarsi esente da qualsiasi inquinante, asciutta, coerente con resistenza superficiale allo strappo di almeno 1,5 MPa .

### COLLEDANI EPOX100 DATI TECNICI

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Colore	Incolore
Peso specifico g/cm <sup>3</sup>	1,15 ± 0,05
Rapporto di catalisi	Comp. A : Comp. B = 50 : 100
Viscosità a 20°C	3000 ± 500 mPa·s
Residuo secco %	18

#### APPLICAZIONE

Consumo	100 ÷ 200 g/m <sup>2</sup> per mano
---------	-------------------------------------

**Colledani s.r.l. Via Venceslao Menazzi Moretti - Z.A.P. - 33037 Pasian di Prato (UD)**

Cap.Soc. € 20.000,00 Interamente versato – nr. Iscriz. Reg. Imprese: 02478490309 nr. Rea: 264029  
Tel. +39 043246010 – Fax +39 0432691589 – P.IVA e C.F. 02478490309 – [www.colledani.it](http://www.colledani.it) - [info@colledani.it](mailto:info@colledani.it)



**Colledani.it**  
pavimenti in resina

Tempo di vita utile a 20°C	40 ÷ 50 min.
Indurimento al tatto fuori polvere a 20°C	5-6 ore
Seconda mano 6 h. min. – 24 h. max.	5-20 h. altre mani
Adesione al calcestruzzo	> 3 mPa-s
Resistenza all'abrasione	N/D

**ATTENZIONE**

*Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative Colledani S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.*

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

**Colledani s.r.l. Via Venceslao Menazzi Moretti - Z.A.P. - 33037 Pasian di Prato (UD)**

Cap.Soc. € 20.000,00 Interamente versato – nr. Iscriz. Reg. Imprese: 02478490309 nr. Rea: 264029  
Tel. +39 043246010 – Fax +39 0432691589 – P.IVA e C.F. 02478490309 – [www.colledani.it](http://www.colledani.it) - [info@colledani.it](mailto:info@colledani.it)