



**Colledani.it**  
pavimenti in resina

## COLLEDANI FF 44

### PRIMER ANTICORROSIVO UNIVERSALE IDONEO PER DIVERSE SUPERFICI A BASE DI PARTICOLARI RESINE EPOSSIDICHE

#### Descrizione

**Colledani FF 44** è un prodotto ad elevato potere anticorrosivo, permette la realizzazione di un fondo speciale a base di resine epossidiche dotato di eccezionale adesione su acciaio carbonioso, cemento, alluminio, acciaio zincato, materiale ceramico, materie plastiche, vecchi rivestimenti.

**Colledani FF 44** è sovrapplicabile dopo lungo tempo con qualsiasi rivestimento, è facile da applicare a pennello, spruzzo e airless.

Applicabile a partire da +5°C.

Temperature di esercizio da -25°C a +110° (in aria) e +60°C (in immersione).

#### Campo d'impiego

**Colledani FF 44** è un primer anticorrosivo di colore chiaro estremamente versatile per quanto riguarda la possibilità di adesione sulle varie superfici e sul quale sia possibile applicare ogni tipo di resine.

#### Applicazione

Prodotto a due componenti da miscelare accuratamente prima dell'uso, si applica a pennello o spruzzo airless tale e quale o diluito con 5-10% di diluente epossidico con un consumo di 200 g/m<sup>2</sup> per 90 micron di spessore.

Durante l'applicazione airless usare ugelli da 0.015''-0.021'' con una pressione di almeno 180 bar.

Durante l'applicazione si devono evitare colature e non superare il consumo di 200 g/m<sup>2</sup> in quanto l'aspetto lucido del prodotto ne comprometterebbe la buona riuscita del lavoro.

#### Preparazione della superficie

Acciaio carbonioso: sabbiatura SA ½

Acciaio zincato: pulizia con solventi o detersivi, spazzolatura per le superfici ossidate.

Cemento: le superfici devono essere sane, asciutte, esenti da strati incoerenti, e da inquinamenti. La pulizia può essere effettuata mediante sabbiatura, idrolavaggio, pallinatura.

Su superfici umide o in contropinta utilizzare preventivamente **Colledani EC**.

Vetro, ceramica, piastrelle, grès: pulizia accurata con detersivi e leggera sabbiatura o pallinatura.

Vetroresine e materie plastiche: carteggiatura o sabbiatura.

Subito dopo l'uso gli attrezzi devono essere accuratamente lavati con opportuno diluente.

**Colledani s.r.l. Via Venceslao Menazzi Moretti - Z.A.P. - 33037 Pasian di Prato (UD)**

Cap.Soc. € 20.000,00 Interamente versato - nr. Iscriz. Reg. Imprese: 02478490309 nr. Rea: 264029  
Tel. +39 043246010 - Fax +39 0432691589 - P.IVA e C.F. 02478490309 - [www.colledani.it](http://www.colledani.it) - [info@colledani.it](mailto:info@colledani.it)



**Colledani.it**  
pavimenti in resina

## COLLEDANI FF 44 DATI TECNICI

### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Colore	giallo
Residuo secco %	80
Peso specifico g/cm <sup>3</sup>	1,45
Viscosità mPa•s	485 ± 5

### APPLICATION DATA (a +23°C e 50% R.H.)

Rapporto di catalisi	100 : Comp. A 25 : Comp. B
Consumo teorico	200 g/m <sup>2</sup>
Spessore	90 micron
Tempo di vita utile	Appross. 3/6 ore
Temperatura di applicazione (gamma)	da +10° a +35° C

### PERFORMANCE FINALE

Indurimento al tatto fuori polvere a +23° C e 50% R.H.	8/11 ore
Indurimento completo	10 giorni

#### ATTENZIONE

*Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative Colledani S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.*

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

**Colledani s.r.l. Via Venceslao Menazzi Moretti - Z.A.P. - 33037 Pasian di Prato (UD)**

Cap.Soc. € 20.000,00 Interamente versato - nr. Iscriz. Reg. Imprese: 02478490309 nr. Rea: 264029  
Tel. +39 043246010 - Fax +39 0432691589 - P.IVA e C.F. 02478490309 - [www.colledani.it](http://www.colledani.it) - [info@colledani.it](mailto:info@colledani.it)