



COLLEDANI M21

RIVESTIMENTO ANTIPOLVERE TRASPARENTE

Descrizione

Colledani M21 è un prodotto liquido, monocomponente, a bassa viscosità, che penetra per assorbimento capillare nei manufatti in cemento.

Colledani M21 contiene speciali polimeri termoplastici ad alta temperatura di distorsione termica che esplicano azione consolidante, idrofobizzante e protettiva nei confronti dei materiali trattati, impedendo l'assorbimento di oli, acqua, sporco ecc.

Il cemento trattato con **Colledani M21** non mostra alcuna tendenza all'ingiallimento, è resistente ai lavaggi, non risulta appiccicoso quindi non ritiene lo sporco. **Colledani M21** è disponibile in diverse versioni : **M21 12**, **M21 21** e **M21 26** differiscono sostanzialmente per la concentrazione del polimero, coprendo tutta la gamma di possibilità dettate soprattutto dalla porosità del calcestruzzo e dall'aspetto finale voluto. **Colledani M21**

64 è particolarmente indicato per cementi stampati o in situazioni dove sia necessario una maggiore traspirabilità.

Campo di impiego

Colledani M21 è un prodotto specifico per il consolidamento e la protezione dei manufatti in cemento. E' ottimo per il trattamento di pavimentazioni all'interno di locali tipo garage, magazzini, cantine, ecc. e di superfici all'aperto quali piazzali, parcheggi, viali, cortili, ecc.

Un notevole vantaggio applicativo di **Colledani M21** è quello di consentire l'applicazione del trattamento protettivo antipolvere anche su superfici cementizie appena realizzate. Infatti, a differenza delle vernici antipolvere tradizionali, che devono essere applicate esclusivamente su cemento ben stagionato, **Colledani M21** può essere applicato già 8 ore dopo la realizzazione del manufatto cementizio (si consiglia comunque di effettuare prove preventive).

Applicazione

Il prodotto è pronto all'uso, non necessita d'alcuna diluizione. Se occorre diluire e per la pulizia degli attrezzi utilizzare diluente nitro.

Colledani M21 si applica a pennello, a rullo e/o spruzzo.

La versione trasparente può essere applicata già 8 ore dopo la realizzazione del manufatto cementizio. Per l'applicazione di **Colledani M21** colorato occorre attendere circa 10 giorni di stagionatura del cemento; si consiglia, inoltre, di carteggiare il pavimento per rimuovere il latte di cemento che si forma in superficie.

I supporti cementiti vecchi devono essere adeguatamente preparati con interventi di pulitura prima di essere trattati con **Colledani M21**.

Colledani s.r.l. Via Venceslao Menazzi Moretti - Z.A.P. - 33037 Pasian di Prato (UD)

Cap.Soc. € 20.000,00 Interamente versato - nr. Iscriz. Reg. Imprese: 02478490309 nr. Rea: 264029
Tel. +39 043246010 - Fax +39 0432691589 - P.IVA e C.F. 02478490309 - www.colledani.it - info@colledani.it



Colledani.it
pavimenti in resina

COLLEDANI M21 DATI TECNICI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	
Colore	Trasparente
Peso specifico g/cm ³	0,98
Residuo secco M21 12	12%
M21 21	21%
M21 26	26%
M21 64	30%
APPLICAZIONE	
Tempo di vita utile	N/D
Consumo per mano	g/m ² 80 ÷ 150
PERFORMANCE FINALE	
Secco al tatto a 25 C°	10 ÷ 50 min.
Seconda mano	Appena pedonabile

ATTENZIONE

Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative Colledani S.r.l. si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE

Colledani s.r.l. Via Venceslao Menazzi Moretti - Z.A.P. - 33037 Pasian di Prato (UD)

Cap.Soc. € 20.000,00 Interamente versato - nr. Iscriz. Reg. Imprese: 02478490309 nr. Rea: 264029
Tel. +39 043246010 - Fax +39 0432691589 - P.IVA e C.F. 02478490309 - www.colledani.it - info@colledani.it